

IZOPLAST MEGA-TEX

06.12.2021 r.

Nazwa produktu:	IZOPLAST MEGA-TEX Lepik asfaltowy Bitumiczna masa klejowa
Dokumenty odniesienia:	• PN-B-24620:1998+PN-B-24620/Az1:2004 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych nr KDWU/13/2017 • Posiada Atest Higieniczny
Okres gwarancji:	• 12 miesięcy
Przeznaczenie:	• do przyklejania na zimno płyt styropianowych i twardej wełny mineralnej do stalowych blach trapezowych, stropów betonowych oraz pokryć papowych przy wykonywaniu ociepleń, • klejenie pomiędzy sobą płyt z twardej wełny mineralnej, • klejenie papy asfaltowej do stalowych blach trapezowych i stropów betonowych, • klejenie pap do istniejącego pokrycia dachowego, • podklejanie nosków gontów, • podklejanie opierzeni przy obróbkach blacharskich, • do uszczelniania szczelin wokół kominów, • do szpachlowania niewielkich rys i pęknięć na powierzchniach betonowych pionowych i poziomych. Nie stosować w pomieszczeniach mieszkalnych lub przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Zalety produktu:	• gotowy do stosowania w postaci handlowej, • nie rozpuszcza polistyrenowych płyt termoizolacyjnych (styropian typu EPS, XPS), • wodoodporny i wodoszczelny, • stosowany na zimno, prosty w użyciu, mniejszy nakład pracy, • szybka i skuteczna likwidacja drobnych przecieków, • możliwość elastycznego łączenia materiałów budowlanych, • możliwość podklejania materiałów termoizolacyjnych.
Przygotowanie podłoża:	• nanosić na trwałe, równe, oczyszczone podłoża, • zaleca się zagruntowanie podłoża betonowego roztworem gruntującym, np. IZOPLAST R' lub BLACKPLAST R lub IZOPLAST R-W.
Przygotowanie produktu:	• W przypadku zastosowania w niższych temperaturach, klej można podgrzać w kąpeli wodnej, celem uzyskania konsystencji ułatwiającej zastosowanie produktu.

IZOPLAST MEGA-TEX
06.12.2021 r.

Sposób użycia:	Klej należy nakładać pasmami, plackami, punktowo lub smarując całą powierzchnię klejoną. Zalecane jest klejenie pasmami lub punktowo.
Wykonywanie termoizolacji:	- wykonuje się pasmami o szerokości ok. 4 cm (około 3 pasma na m²) lub punktowo (ok. 6-8 placków na płytę), - klejenie termoizolacji do fundamentów wykonuje się punktowo (6-8 placków na płytę) do już istniejącej właściwej hydroizolacji, - przy klejeniu obiektów o wysokości powyżej 5 m zaleca się klejenie powierzchni skrajnych dachów na całej powierzchni ze względu na zwiększoną siłę ssącą wiatru, - zalecana grubość powłoki przy klejeniu od 2-4 mm w zależności od podłoża.
Wykonywanie hydroizolacji:	- do gruntowania powierzchni betonowych należy stosować roztwór gruntujący IZOPLAST R' lub BLACKPLAST R, - po całkowitym wyschnięciu (odparowanie rozpuszczalnika) można nakładać IZOPLAST MEGA-TEX warstwą o grubości ok. 4 mm.
Zużycie:	- klejenie pasmowe i punktowe: 0,4-0,5 kg/m² - klejenie całej powierzchni: 1,0-1,2 kg/m² - hydroizolacja na całej powierzchni: 1,0-1,2 kg/m²/mm
Czas schnięcia i warunki pracy:	- pierwszy stopień wysychania uzyskuje po 6 godzinach, - produkt po nałożeniu jest odporny na działanie wody i temperatury, - całkowity czas wiązania zależy od warunków atmosferycznych i wynosi do 7 dni, - optymalna temperatura pracy: od +5 do +30°C.
Informacje dodatkowe:	- w przypadku klejenia na powierzchniach dachowych o pewnym spadku, należy zastosować podpórki uniemożliwiające zsunięcie się płyt lub papy w czasie fazy wiązania kleju, - zalecana grubość powłoki przy klejeniu od 2-4 mm w zależności od podłoża.
Uwagi i środki ostrożności:	- wykonane za pomocą bitumicznej masy klejowej IZOPLAST MEGA-TEX połączenia płyt styropianowych nie mogą być narażone na temperaturę wyższą niż 40°C, - w każdym przypadku styropian ma być zawsze warstwą zewnętrzną, - nie stosować do pap smołowych.
Transport i przechowywanie:	- produkt pakowany jest do opakowań blaszanych, - opakowania z produktem powinny być przechowywane w pomieszczeniach magazynowych, chroniących przed wilgocią i nadmiernym przegrzewaniem promieniami słonecznymi, - transport wyrobu w opakowaniach jednostkowych powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami przewozowymi.

IZOPLAST MEGA-TEX**06.12.2021 r.**

Producent / Zakład produkcyjny:	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o. ul. Zbożowa 2, 43-175 Wry tel. 32 218 71 85 fax: 32 323 00 85
Dostępne opakowania:	Produkt jest dostępny w opakowaniach: 15 kg, 23 kg
Data wydania dokumentu:	06.12.2021 r.